

Lijmmortel

DEFINITIE

IsoHemp lijmmortel geschikt voor het onderling verlijmen van de IsoHemp hennepblokken. Toepasbaar binnen en buiten.

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Let erop dat de blokken droog, stofvrij en in goede staat zijn.

TOEPASSING

IsoHemp hennepblokken worden uitsluitend handmatig verwerkt.

- Lijmmortel mengen met water (7 tot 8 liter water / zak van 25 kg)
- Aanbrengen in een laag ca. 3 mm dikte
- Een lijmkam of een speciale lijmtroffel gebruiken
- De lijmmortel kan zonder rusttijd worden toegepast

Zie de implementatiegids voor een volledig overzicht van de implementatietechniek.

TECHNISCHE KENMERKEN

TECHNISCHE KENMERKEN	WAARDE	EENHEID
Volumieke	1400	kg/m ³
Aanmaken	7-8	l/zak

SAMENSTELLING

Natuurlijk gips	20%
Luchtkalk	22%
Zand	58%

BEHANDELING EN OPSLAG

CONDITIONERING	WAARDE	EENHEID
Afmeting pallet	120 x 100 x 120	cm
Maximaal gewicht pallet	1	t
Aantal zakken per pallet	40	zakken/palets
Gewicht van een zak	25	kg
Opslag	Droog en beschermd tegen vocht	
Bewaren	6	maanden

VERBRUIK

DIKTE	HOEVEELHEID	EENHEID
Blok van 7,5cm	3	kg/m ²
Blok van 9cm	3,6	kg/m ²
Blok van 12cm	4,7	kg/m ²
Blok van 15cm	5,8	kg/m ²
Blok van 20cm	7,8	kg/m ²
Blok van 25cm	9,7	kg/m ²
Blok van 30cm	11,6	kg/m ²
Blok van 36cm	14	kg/m ²

* Verbruik met dunne voegen van 3mm

VOORZORGMAATREGELEN

De temperatuur moet tijdens de installatie tussen 5 en 30°C liggen.
Geen regen – Geen vorst.

Update juli 2020

U kan onze meest recente bestanden vinden op www.iso hemp.com

IsoHemp N.V.

Rue du Grand Champ 18

5380 Fernelmont

België